

 HOLLAND COATING BV	PRODUKTBLAD	Pagina 1 van 2
	B r a n t h o - K o r r u x “2K-Anti-Graffic”	Bakboord 8 9206 BL DRACHTEN 0512-548714 0512-548716 www.hollandcoating.nl info@hollandcoating.nl

Beschrijving:

Tweecomponenten, luchtdrogende polyurethaan / acrylaat coating.

Korte droogtijd en snelle doorharding, droogt snel bij normale kamertemperaturen.
Hoge glansgraad en zeer goede glans stabiliteit. Hard en emaille-achtig oppervlak dat gemakkelijk reinigbaar is.

Producent:

Branth-Chemie A.V. Branth
Postfach 11 07 * 21503 Glinde
Biedenkamp 23 * 21509 Glinde
Tel. +49 40-3697400 Fax. +49 40-367148

	PRODUKTBLAD	Pagina 2 van 2
	Brantho-Korrux "2K-Anti-Graffic"	Bakboord 8 9206 BL DRACHTEN 0512-548714 0512-548716 www.hollandcoating.nl info@hollandcoating.nl

Technische gegevens:

- O **Verwerking:** Basis en verharder in de voorgeschreven mengverhouding 4 : 1 mengen. Dit mengsel binnen 3 tot 4 uur verwerken.
- O **Reiniging:** Meer dan 90% van alle door ons geteste graffiti sprays laten zich eenvoudig met Branth's Kombi-Verdunner verwijderen. Alle overige geteste sprays lieten zich met sterkere graffiti-verwijderaars (bijv. Farb-Ex van Igefa) gemakkelijk verwijderen zonder het oppervlak van "2-K-Anti-Graffic" aan te tasten. In de testen werden graffiti 30 keer van hetzelfde oppervlak verwijderd zonder negatieve invloed op de antigraffiti eigenschappen. Afbijtmiddelen zoals "Vandal-Ex" mogen maximaal een uur inwerken.
- O **Verpakking:** 4 kg basis materiaal, 2 x 0,5 kg verharder.
Minimale afname: Transparant: 5 kg, Kleuren: 30 kg per kleur.
Kleinverpakking transparant: 625 g (500 g. basis + 125 g. verharder).
- O **Geschikte Ondergrond:** Metaal, steen, beton en andere "stabiele" ondergronden.
- O **Aanbrengen:** Conventioneel spuiten: 1,2-1,8 mm spuitopening. 3-5 bar bij een viscositeit van 25-35 sec. (DIN 4 mm), \cong 20-30% Branth's Kombi-Verdunner toevoegen.
- O **Aanbevolen Grondlaag:** Een 2-componenten grondlaag (bijv. Brantho-Korrux "2-Kompo" in wit, RAL 9010); indien men rekening houdt met langere droogtijden zijn Brantho-Korrux "nitrofest" en Brantho-Korrux "3 in 1" ook geschikt.

Product data:

- Basis: PUR-Acryl-bindmiddel met speciale additieven.
- Verdunner: Branth's Kombi-Verdunner.
- Verwerking: Kwast of roller, spuiten met verdunner toevoeging, gereedschap direct na gebruik grondig reinigen. Bij roller applicatie oppassen voor luchtinslag (kleine blaasjes).
- Hittebestendigheid: Bestand tot 160° C (geen glansverlies, geen kwalitatieve veranderingen; vanaf ca. 120° C moet rekening gehouden worden met verkleuring/vergeling (afhankelijk van de kleur).
- Verwerkingstemp.: + 10° C tot + 30° C (aanbevolen); ideale temperatuur 20° C, niet boven 30° C verwerken.
- Droging: Stofdroog: 15-30 minuten: duimvast: 60-120 min., volledig doorgehard 5-10 uur; "graffitibestendig" na 24 uur
- Opslagstabiliteit: 9 maanden in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats.
- Classificatie: Zie uitgebreide informatie in het veiligheidsinformatieblad (VIB).
- Rendement: Afhankelijk van de ondergrond: ca. 15 m²/kg.
- Massa: 0,95 (transparant) tot 1,2 (kleurafhankelijk) voor het gereede mengsel.
- Viscositeit: * aangemengd: 120 sec./4 mm.
* met 15% Kombi-Verdunner: 50 sec./4 mm.
* met 30% Kombi-Verdunner: 30 sec./4 mm.

Branth's "2-K-Anti-Graffic" voldoet aan deze richtlijnen.

Richtlijn 2000/53/EU (oude voertuigen)

Richtlijn 2002/95/EU (elektrische apparaten)

Verdere informatie: Deze coating kan zonder geschuurd te hoeven worden met zichzelf of bijv. met Brantho-Korrux "3 in 1" overgeschilderd worden.

Dit informatieblad is opgesteld naar beste weten. Hieraan ligt jarenlange ervaring en ten grondslag en werd zorgvuldig samengesteld. De gegevens zijn doorsnee waarden zonder enige rechtsverplichting. Vanwege de veelvoudige toepassingen en werkwijzen kan in individuele gevallen geen aansprakelijkheid genomen worden.

Dit informatieblad is een vertaling van het Duitse blad

06/06 VB/Eg.