

# Verwerking en droging

	<b>Ecobase</b>	<b>Ecopakt</b>	<b>2K-Durasolid</b>
verwerking	kwasten en rollen: onverdund, direct uit verpakking  spuiten: onverdund of spaarzaam met water verdunnen		kwasten en rollen: na intensief mengen met verharder  spuiten: na mengen met verharder en kombi-verdunner
min. verwerkingstemp. ideale verwerkingstemp. max. verwerkingstemp.	+5°C +15 - 30°C +35°C	+5°C +15 - 30°C +35°C	+15°C ca. +20°C +35°C
min. drogingstemp. ideale drogingstemp. max. drogingstemp.	+5°C +20 - 25°C +60°C	+5°C +20 - 25°C +60°C	+5°C +20 - 25°C +35°C
pot-life bij 20°C bij 25°C bij 15°C	n.v.t. n.v.t. n.v.t.	n.v.t. n.v.t. n.v.t.	2-3 uur 1-2 uur 3-4 uur
droogtijden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.			
- stofdroog - duimvast - stapelbaar	15 min. 40 min. 16 uur	30 min. 90 min. 1 dag	20 uur 24 uur 72 uur
droogtijden bij 20°C en 12% relatieve luchtvochtigheid, <b>luchtcirculatie</b>			
- stofdroog - duimvast - stapelbaar	3-4 min. 5-7 min. 6-8 min.	4 min. 6 min. 12 min.	20 uur 24 uur 66 uur
droogtijden bij 20°C en 85% relatieve luchtvochtigheid.			
- stofdroog - duimvast - stapelbaar	1 uur. 3 uur. 2 dagen	90 min. 4 uur. 3 dagen	24 uur 28 uur 80 uur
droogtijden bij 15°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.			
- stofdroog - duimvast - stapelbaar	20 min. 50 min. 1 dag	40 min. 2 uur. 1 ½ dag	36 uur 72 uur 7 dagen
overschilderbaar bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.			
- met zichzelf	30 min. tot ∞ zonder schuren	45 min. tot ∞ zonder schuren	40 uur tot 1 week zonder schuren daarna met schuren
- met w.v. 1K-verven	30 min. tot ∞ zonder schuren	1 uur tot ∞ zonder schuren	1-2 dagen zonder schuren daarna met schuren
- met w.v. 2K-verven	vanaf 1 dag tot ∞ zonder schuren	1 week tot ∞ zonder schuren	2-7 dagen zonder schuren daarna met schuren
- met 1K-oplosmiddel geb. verven	vanaf 1 dag tot ∞ zonder schuren	3 dagen tot ∞ zonder schuren	1-7 dagen zonder schuren daarna met schuren
- met 2K-oplosmiddel geb. verven	vanaf 1 dag tot ∞ zonder schuren	1 week tot ∞ zonder schuren	2-7 dagen zonder schuren daarna met schuren